

# PARKET DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x190x2200 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Easy To Clean overflade
- Edge protection
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - levende sortering i lyse og mørke nuancer med en del knaster
- Børstet overflader
- Monteres med Multiclic
- Gulvene er svanemærket og CE-godkendt



Merbau prime  
Varenr.: 144012s  
DB nr.: 2377007



Ask accent børstet hvid  
Varenr.: 144017s  
DB nr.: 2307316



Eg accent børstet natur  
Varenr.: 144008s  
DB nr.: 2307315



Eg accent børstet greywash  
Varenr.: 144002n  
DB nr.: 2119587

## TIMBERMAN PARKET

Er en serie af 3-stavet parketgulve i træsorterne Merbau, Ask og Eg. Parket er et klassisk mønster - hvor hver planke har et unikt udtryk. Et smukt og holdbart gulv med masser af stil. Den enkelte planke har sin helt egen karakter med mange nuancer og åretegninger i den børstede overflade.

## MONTAGE

Timberman Parket monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre med overlap på 200 mm og tapet samlinger. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

## PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Merbau	Intsia bijuga	Sydøstasien	8 %	800 kg / m <sup>3</sup>	4,1 N/mm <sup>2</sup>
Ask	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	12 %	670 kg / m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	650 kg / m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

## PARKET TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		13 x 190 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		ca. 2,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling - Ask og Eg		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Easy to Clean og Edge protection (Kun på ask og eg)
Overfladebehandling - Merbau		Mathon olie natur
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Multiclic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,51 m <sup>2</sup> 40 kasser pr. palle = 100,40 m <sup>2</sup>
Fas		Ingen
Vægt		10 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkel		2,5 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er Svanemærket

## TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger (mellemlag)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 0,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.