

SLOTSPLANK FYR DATABLAD

Side 1 af 2

- Svømmende montering med SvedLoc Plus
- Fyr dim.: 14x198x2085 mm
- Olieret overfladebehandling
- Ekstra hvid overflade
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Faset på langsiderne
- Godkendt til gulvvarme



Slotsplank Fyr
Varenr.: 101558
DB nr.: 2521371

TIMBERMAN SLOTSPLANK FYR

Timberman Slotsplank Fyr kommer i en bredde på 198 mm og længde på 2085 mm. Gulvene er fra fabrikken behandlet med lud/olie i ekstra hvid. De lamelopbyggede fyrplanker har en smuk overflade, som vil give et hvert rum naturlig skønhed.

MONTAGE

Fyrplank monteres med SvedLoc Plus klikesystem og er velegnet til limning med D3 trælím for stærkere samlinger. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Det anbefales, at gulvet genolieres efter monter-
ing for at styrke overfladen yderligere. Se gældende montagevejledning på timberman.dk.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimensi-
on samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER					
Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12 %	425 kg / m³	1,9 N/mm²

SLOTSPLANK FYR TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Dimension i mm		14 x 198 x 2085 mm
Opbygning - Toplag		3,8 mm fyrplank fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		Lameller af tætvokset norlandsfyr med stående årringe for optimal formstabilitet. Kortendens profil er fræset i massiv birk.
Opbygning - Underfinér		2 mm granfinér
Overfladebehandling		Faxe High Solid olie - hvid og færdigbehandlet med Faxe Oil N°8 og Active Care White
Lim		Sammenlímet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Dynea
Montering		Svedloc Plus svømmende montage
Emballage		6 planker pr. kasse =2,48 m² 40 kasser pr. palle = 99,2 m²
Fas		Langsider
Varmeledningsevne		0.15 W/mK
Biologisk holdbarhed		Class 1
Brandmodstand		Dfl-s1
Vægt		7,46 kg/m²
Overfladestruktur		Børstet
Ridsemodstand		SC3
Slidegenskaber		6 (1= lavest, 8= højest) SIS 923509
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	FSC® - C202379	Produktet er FSC® - certificeret

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger (mellemrum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 2,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 1,0 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.